



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Грунт-эмаль PRODECOR WB 1211 воднодисперсионная

TV 2316-163-49404743-2012

НАЗНАЧЕНИЕ Грунт-эмаль предназначена для окрашивания различных стальных конструкций.

Имеет возможность использования в качестве единственного слоя.

СВОЙСТВА Представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в водной дисперсии, **ПРОДУКТА** содержащую в своем составе специальные функциональные добавки,

обеспечивающие хороший розлив.

Грунт-эмаль Prodecor WB 1211 сохраняет свои защитные свойства до 7 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя	Значение
1. Цвет покрытия	Согласно каталогу RAL
2. Внешний вид покрытия после высыхания	Покрытие должно быть ровным, однородным
3. Условная вязкость по вискозиметру типа B3-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°C, с	60-100
4. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	48
5. Степень перетира, мкм, не более	20
6. Время высыхания до степени 3, при температуре (20±2)°С, час, не более	1,5
7. Адгезия покрытия, баллы, не более	1
8. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1
9. Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	50
10. Укрывистость высушенного покрытия, г/м², не более	60
11. Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С, ч, не менее - воды; - 3%-ного раствора NaCI - трансформаторного масла	168 48 48

Подготовка поверхности

Оптимально рекомендуется абразиво-струйная очистка до степени подготовки поверхности Sa 2 $\frac{1}{2}$ или ручная, механизированная очистка до степени St 3 или St 2 согласно ISO 8501-1, степень 2,3 по ГОСТ 9.402.

<u>Разбавитель</u> Дистиллированная вода

Средства	Добавление разбавителя для достижения	
нанесения/Параметры	оптимальной толщины	
Кисть/валик	До 5 %	
Пневматическое распыление		
 диаметр сопла 1.6 – 1.8 мм 	До 10 %	
- давление 3- 5 атм		

Безвоздушное распыление	
 диаметр сопла 0.013 – 0.025 д 	Может наноситься в товарной вязкости
- давление ок. 200 атм.	

Толщина мокрой пленки, мкм	Толщина сухой пленки, мкм	Теоретический расход, г/м ²
200	80	260
250	100	325

Теоретический расход

1 сл.80-100 мкм- 260-325 г/м²

Температура проведения работ

Оптимальная от 5 до 25^{0} С

Относительная влажность

Не выше 80%

Очистка оборудования

Дистиллированная вода

Стандартная упаковка

ведро – 25 кг

Срок годности

при хранении

12 месяцев с даты изготовления