

Техническая спецификация «АКРУС-уралкид»

ТИП

Материал одноупаковочный, универсальная модифицировано-полимерная грунт-эмаль.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для окраски металлических поверхностей, металлоконструкций, трубопроводов, мостов, ж.д. вагонов, оборудования, судов, катеров и т.д.

ОПИСАНИЕ

Покрытие отличается высокой скоростью высыхания, высоким блеском, хорошей атмосферостойкостью, химстойкостью. Возможно нанесение при отрицательных температурах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1) практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия.
- 2) толщина одного слоя на вертикальной поверхности зависит от степени разбавления материала, температуры, метода нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия.

Внешний вид	ровная однородная плёнка
Цвет	Колеруется по системе RAL
Время высыхания до ст.3. при(20±2)°C	не более 1 часа
Доля нелетучих веществ	53 ÷ 63 %.
Теоретический расход на один слой ¹⁾	160÷220 г/м ²
Рекомендуемая толщина одного слоя ²⁾	60 - 80 мкм
Температура эксплуатации	-60° до +110° C
Рекомендуемое кол-во слоев	1-2

РАЗБАВИТЕЛЬ

Увеличение разбавления материала может привести к снижению защитных свойств покрытия.
Разбавитель для «Акрус-уралкид» в количестве не более 10%.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Ксилол, сольвент или уайт-спирит.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

В невскрытой заводской упаковке: 12 месяцев со дня изготовления.



ТУ 2312-009-93475776-2007

Техническая спецификация «АКРУС-уралкид»

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

В случае нанесения грунт-эмали по чистому металлу подготовка поверхности осуществляется по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов - 2, степень обезжиривания - 1) или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa 2 ½ или St 3; при ремонтной окраске - до степени St 2).

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

Безвоздушное и пневматическое распыление, кисть, валик.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Перед применением грунт-эмали следует тщательно перемешать до получения однородной массы. Грунт-эмаль наносят кистью, валиком, пневматическим или безвоздушным распылением при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 40°C, температура поверхности должна быть выше точки росы на 3 °C. При необходимости грунт-эмаль разбавляют до рабочей вязкости указанными выше разбавителем. В процессе сушки следует исключить резкие колебания температуры.

ТАРА 5кг, 20кг

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Хранить материал в помещении, исключив попадание на него прямых солнечных лучей и влаги.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в места сбора вредных отходов.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Антикоррозийные защитные покрытия»

Данная информация основана на имеющихся результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления