

ЭМАЛЬ СИНТЕТИЧЕСКАЯ «АЛЮМИК»

TU 2312-015-20504464-2000

НАЗНАЧЕНИЕ: защита от коррозии изделий из черных металлов в станкостроении, металлоконструкций, с/х техники, ж/д подвижного состава, а также для окраски бетонных и деревянных поверхностей.

ОПИСАНИЕ: суспензия пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением сиккатива, растворителей, реологических и антимиграционных добавок.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массовая доля нелетучих веществ	53—63%
Цвет	светло-серый с серебристым оттенком
Блеск	матовая
Эластичность пленки при изгибе	не более 1 мм
Прочность покрытия при ударе по прибору У-1А	не менее 50 см
Твердость покрытия по прибору М-3	0,25 усл. ед
Адгезия	не более 1 балла
Стойкость к статическому воздействию	
воды при T(20±2) °C	не менее 48 ч
0,5% раствора моющего средства при T(35±5) °C ...	не менее 0,5 ч
3% раствора хлористого натрия при T(25±5) °C ..	не менее 48 ч

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ

Устойчивость к изменению температуры от -50 до 60 °C

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Металл: абразивоструйная очистка до степени Sa2 или механическая очистка до степени St2. Поверхность обезжирить.

Дерево: зачистить шкуркой, обеспылить.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Метод нанесения	кисть, валик, краскораспылитель, метод струйного облива, в электрополе
Разбавитель	уйит-спирит, или смесь уйит-спирита с сольвентом (1:1)
Межслойная сушка	не более 24 ч при T(20±2) °C
Условия нанесения	от 10 до 35 °C
Расход на однослойное покрытие	130—150 г/м ²
Количество слоев	2
Вязкость по прибору типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при T (20±0,5) °C	
условная	100—150 с
при ручном нанесении	50—70 с
при пневматическом нанесении	20—30 с
при безвоздушном нанесении	50—70 с
Рекомендации по безвоздушному распылению	
давление распыла	250—280 атм
диаметр сопла	0,019—0,021 дюйма



ТИПОВЫЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ ОКРАСКИ

Грунтовочный слой: грунтовки ГФ-021 или ГФ-0119 или ПФ-0244 — 1x(15—20) мкм.

Финишный слой: эмаль «Алюмик» — 2x(18—25) мкм.

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения с даты изготовления 6 месяцев.

Упаковка: банка 1 л, евроведро 10 л, евроведро 20 л, барабан 45 л.

corrosio ru

Интернет-портал о защитных покрытиях