

ЭПОКСИДНАЯ ЦИНКОСОДЕРЖАЩАЯ ГРУНТОВКА

ZINC RICH EPOXY PRIMER H.S

КОДОВЫЙ НОМЕР	842-100
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ	Двухкомпонентная (А+В) цинкосодержащая эпоксидная краска.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ	Обладает отличными антикоррозийными свойствами на основе катодной защиты. Быстросохнущая. Рекомендуется в качестве грунтовки под сварку. Соответствует требованиям Американского Стандарта SSPC 12.00-68T, Paint 20
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется в качестве грунтовки для металлоконструкций в атмосфере тяжёлой промышленности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
ЦВЕТ	Тёмно-серый
БЛЕСК	матовый
СОДЕРЖАНИЕ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ (ПО ОБЪЁМУ)	45%
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ	75 мкм
РАСЧЁТНАЯ НОРМА РАСХОДА (НА 1 СЛОЙ)	5.90 кв.м/литр, 387.97 гр/кв.м
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ	4-100
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ДО ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ОТЛИПА	10 минут
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПЕРЕД ПОВТОРНЫМ НАНЕСЕНИЕМ	24 часа
ВРЕМЯ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ	12 часов
ДЛЯ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ ОКРАСКИ	
СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ПО МАССЕ**	A:B=10:1
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ**	8 часов
СРОК ГОДНОСТИ**	12 месяцев

**Professional**Промышленные краски для
профессионального использования