

ПРОЗРАЧНЫЙ ЭПИКАТАЛАК

EPICATALAC CLEAR

КОДОВЫЙ НОМЕР	572-110
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ	Эпоксидный 2-компонентный лак на основе полиамидных эпоксидных полимеров.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ	Отличная пенетрация в бетон.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется в качестве адгезионного грунта для эпоксидных и полиуретановых систем по бетону, штукатурке, гипсоплитам и пр.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
ЦВЕТ	Прозрачный
БЛЕСК	Глянцевый
СОДЕРЖАНИЕ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ (ПО ОБЪЕМУ)	44%
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА СУХОГО СЛОЯ	20-30 мкм
РАСЧЁТНАЯ НОРМА РАСХОДА (НА 1 СЛОЙ)	14-22 кв.м/литр, 45.45-71.43 гр/кв.м
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ	4-100
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ДО ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ОТЛИПА	2 часа
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПЕРЕД ПОВТОРНЫМ НАНЕСЕНИЕМ	2-4 часа
ВРЕМЯ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ	3-4 часа
ДЛЯ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ ОКРАСКИ	
СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ПО ОБЪЕМУ	A:B=2:1
ВЫДЕРЖКА МЕЖДУ СМЕШИВАНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СМЕСИ**	15 минут
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ**	8 часов
СРОК ГОДНОСТИ**	24 месяца

** при температуре 25°C и относительной влажности 65%.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Пескоструйная очистка до Sa 2.5.			
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Давление (атм.)	Диаметр сопла распылителя	Разбавитель	Разбавление по объёму (%)
Кистью / Валиком			4-100	0-30%
Обычное распыление	3 - 4		4-100	0-30%
Безвоздушное распыление	4 - 5	0.011-0.015"	4-100	0-30%
РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ	4-100			
ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Хорошо перемешать перед использованием и в процессе окраски. 2. Не рекомендуется использовать при температуре ниже 10°C. 3. Окраску последующего после Эпикаталак слоя следует производить в течение 2-4 часов, пока Эпикаталак ещё слегка липкий. 			
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	<p>Хранить в недоступном для детей, хорошо проветриваемом месте. Избегайте использования вблизи открытого огня. При использовании предотвратить прямой контакт с кожей и слизистыми глаз. После окраски помыть руки водой и мылом. Не допускать вдыхания паров краски.</p> <p>Не смешивать материал с другими материалами, за исключением специально рекомендованных нами.</p>			
ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ	<p>Вышеперечисленные данные основаны на нашем многолетнем опыте. Мы оставляем за собой право на некоторые изменения и/или уточнения без предварительного уведомления. Перед употреблением материала потребитель обязан лично убедиться, что материал соответствует предъявляемым требованиям, способу нанесения и условиям окраски. За дополнительной информацией следует обращаться в нашу техническую службу.</p>			

