

Техническое описание

«Тамбур-металл» - это **промышленная** эмаль на основе модифицированного алкида для внутренних и наружных работ. Композиция выполнена на основе специальных смол и силиконов с добавлением металлических пигментов, которые обеспечивают стойкую декоративную защиту для любых металлических поверхностей, включая оцинкованные и цветные. Может наноситься на деревянные поверхности, и панели МДФ (например, дверные панели) с предварительным нанесением глубокопроникающего грунта, не образующим пленку. Обладает высокой укрывистостью и адгезией.

Отличительной особенностью краски «Тамбур-металл» является уникальность формулы «три в одном», не требующей применения преобразователя ржавчины и грунта. Эмаль наносится прямо на ржавчину. Поверхность, покрытая «Тамбур-металл» имеет повышенную устойчивость к коррозии, агрессивному воздействию УФ-лучей, солевым туманам, резким перепадам влажности и температур. «Тамбур-металл» не подвержен изменениям технических свойств при воздействии различных масел.

«Тамбур-Металл» поставляется в 3-х видах: молотковая, гладкая глянцевая, гладкая матовая.

Область применения:

Стальные изделия, чугунные и кованые изделия, промышленное оборудование, уличная и садовая мебель, стойки, лифты, ограды, сейфы, двери, в т.ч. панели МДФ.

Физические свойства :

Цвет:	по каталогу
Блеск (60 С) (глянцевая, молотковая)	не менее 90%
Плотность, г/см ³ (20°С)	1,20±0,02
Содержание твердых в-в, %	72±2
Вязкость (ед. Кребса, 25°С)	95 ± 3
Температура вспышки (°С)	> 38
<u>Расход:</u>	8 – 10 м. кв / л_

Время высыхания:

При температуре 20 , и влажности 50% 1-й слой - на отлип- 30 минут.

2-й слой наносить в промежутке до 5-ти часов с момента нанесения первого слоя (обычно от 30 минут до 2 часов).

Время полного высыхания (отверждения) после нанесения всех слоев 24 часа.

Нанесение:

Перед нанесением очистить поверхность от грязи, воды, жира и пыли, удалить отслаивающуюся ржавчину с помощью шпателя, металлической щетки. Перед работой и во время процесса покраски краску рекомендуется тщательно размешивать. Краска готова к применению, при необходимости ее можно разбавить на 5-20% специальным растворителем для «Тамбур-металл».

Перед окраской оцинкованной поверхности ей следует придать шероховатость наждачной бумагой. При окраске ранее окрашенных поверхностей, следует удалить отслаивающуюся старую краску, удалить грязь, жир.

ВАЖНО:

Наносить «Тамбур-металл» можно при температуре от 5⁰ до 25⁰С, при влажности не выше 85%. Рекомендуемая температура окружающего воздуха 20⁰ С. Распылять тонкими слоями 2-3 слоя во избежание подтеков. Сушка первого слоя перед нанесением следующего **не менее 30 минут, но не более 5 часов.**

Рекомендуемая межслойная сушка – **2 часа. Не рекомендуется принудительная сушка.**

При нанесении первого слоя на поржавевшую поверхность, как и на прочие, краску распылять тонким слоем, не стремясь полностью толстым укрыть поверхность с первого раза.

Важно получить однородную гладкую поверхность, тщательно прокрасив места соединений деталей, сварки. Второй слой можно наносить через 30 минут. Если после нанесения первого слоя прошло 5 часов и более, второй слой следует наносить ТОЛЬКО через 30 дней.

Эмаль наносится кистью, распылителем прямо на ржавчину.

При нанесении на МДФ эмаль не поднимает ворс.

Хранение:

Хранить продукт следует в плотно закрытой таре. Не подвергая нагреванию. Беречь от прямого попадания солнечных лучей. Хранить в местах недоступных детям. Не работать вблизи открытого огня. В случае попадания в глаза, тщательно промыть проточной водой и обратиться к врачу.

Каталог цветов:

Молотковая эмаль:

543-312 красный ,	543-320 светло-зеленый	543-319 светло-синий
543-317 медный;	543-388 темно-зеленый	543-316 синий
543-303 черный	543-314 зеленый	543-315 темно-синий
543-313 золото;	543-318 коричневый	543-321 серый
543-309 бронза.	543-391 жёлтый	
543-311 серебро		

Глянцевая эмаль:

543-196 красный	543-188 темно-зеленый
543-191 желтый;	543-102 черный
543-173 коричневый;	543-122 белый
543-144 серебро	543-122 кремовый
543-149 синий.	543-186 зеленый

Матовая эмаль:

543-603 темно-серый	543-606 зеленый
543-602 серый	543-608 зеленый лист
543-601 светло-серый	543-605 бронза
543-650 черный	543-609 ржавый
543-607 синий	543-604 медь.

Эмаль «Тамбур-металл» поставляется в емкостях

0,75 л

2,5 л

4,5 л

18 л

Специальный растворитель к эмали «Тамбур-Металл»

0,5 л

18 л