ООО «ТД РаумПрофи»
153031, г.Иваново, ул. 23-я линия, д.13, стр.19
Тел./факс: (4932) 93-20-32, 38-68-66
www.raum-profie.ru
info@raum-profie.ru

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ГРУНТ-ЭМАЛЬ АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ

антикоррозийная
быстросохнущая

ТУ 2312-016-20514586-2009

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СВОЙСТВА

Грунт-эмаль алкидно-уретановая предназначена для антикоррозионной защиты внутренних и наружных поверхностей транспортных средств, металлоконструкций, а также других металлических изделий, подвергающихся повышенному механическому воздействию. Рекомендуется двухслойное покрытие. Грунт-эмаль обладает хорошей адгезией, прочностью на изгиб, сокращённым временем высыхания, повышенной стойкостью к влаге, а также усиленной твёрдостью и абразивостойкостью по сравнению с алкидными ЛКМ. Пленка грунт-эмали выдерживает температуру от -45^{0}С до +45^{0}С.
В ОАО НИИ ЛКЗ с ОМЗ «Виктория» г. Хотьково были проведены ускоренные климатические испытания с целью определения устойчивости защитных и декоративных свойств двухслойного покрытия на основе грунт-эмали алкидно-уретановой и установлен прогнозируемый срок службы в условиях открытой промышленной атмосферы умеренного и холодного климата (УХЛ1). По результатам испытаний прогнозируемый срок службы двухслойного покрытия (общая толщина 48-52 мкм), нанесенного на чистую (зашкуренную и обезжиренную) стальную поверхность при эксплуатации в условиях промышленной атмосферы умеренного и холодного климата на открытых площадках составляет не менее 10 лет

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунт-эмаль алкидно-уретановая готова к применению. Непосредственно перед использованием грунт-эмаль тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или посредством распыления на тщательно подготовленное, чистое, сухое и обезжиренное основание. Для нанесения распылением необходимо разбавить ксилолом или сольвентом.

ИНСТРУМЕНТЫ

Кисть, валик, распылитель.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Уайт-спирит, сольвент.

РАСХОД ГРУНТ-ЭМАЛИ НА ОДНОСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

В зависимости от вида нанесения, толщины слоя, состояния подложки и способа нанесения расход грунт-эмали может варьироваться от 120 до 150 г/м^2 на однослойное покрытие.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания однослойного покрытия при влажности воздуха не более 80% и температуре +20^{0}С – 5 часов, при +80^{0}С – 20 мин. При более низкой температуре и повышенной влажности воздуха время высыхания соответственно увеличивается.

ООО «ТД РаумПрофи»
153031, г.Иваново, ул. 23-я линия, д.13, стр.19
Тел./факс: (4932) 93-20-32, 38-68-66
www.raum-profie.ru
info@raum-profie.ru

ЦВЕТ
Различных цветов.

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
Матовая.

КОЛЕРОВКА
По каталогу цветов «RAUM-PROFIE», RAL, NCS, Sadolin.

СОСТАВ
Грунт-эмаль алкидно-уретановая представляет собой суспензию пигментов, наполнителей, сиккатива, диспергатора и других специальных добавок в алкидно-уретановом лаке.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При проведении окрасочных работ необходимо тщательно проветривать помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. При попадании на кожу – тщательно промыть водой с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить в прохладном, сухом помещении, вдали от солнечных лучей и радиаторов отопления.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
При соблюдении условий хранения 12 месяцев с даты изготовления в плотно закрытой оригинальной упаковке производителя.

ФАСОВКА
Металлическая тара -12 кг, 24кг, 55 кг.

УТИЛИЗАЦИЯ
Тару утилизировать как бытовые отходы.

Представленные данные и рекомендации основаны на нашем многолетнем опыте и знаниях, однако не являются полной гарантией для каждого конкретного случая, т. к. зависят от качества основы, степени осыпаемости и пористости основания, методов обработки и применения.