ООО «ТД РаумПрофи»
153031, г.Иваново, ул. 23-я линия, д.13, стр.19
Тел./факс: (4932) 93-20-32, 38-68-66
www.raum-profie.ru
info@raum-profie.ru

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Цинконаполненная протекторная грунтовка «Полицинк-011»

быстросохнущая

ТУ 2312-026-20514586-2013

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СВОЙСТВА

Цинконаполненная протекторная грунтовка "Полицинк-011" является одноупаковочным материалом и представляет собой суспензию высокодисперсного порошка цинка в растворе высокомолекулярного синтетического полимера. В сухой пленке содержится до 95 % цинка. Грунтовка предназначена для протекторной защиты от коррозии изделий, сооружений и конструкций из черных металлов, эксплуатирующихся в атмосферных условиях, в условиях водно-солевого тумана, в среде паров и аэрозолей нефтепродуктов. Покрытие грунтовки не препятствует выполнению сварочных работ методом точечной сварки или дуговой сварки в инертном газе. Грунтовка "Полицинк-011" может использоваться как самостоятельное покрытие, так и грунтовочных слой в комплексных системах защиты.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Состав наносится на подготовленную поверхность без предварительного грунтования. Поверхность металла необходимо обезжирить, очистить от окалины и продуктов коррозии абразивоструйным способом, обеспылить. Допускается механическая или ручная очистка поверхности до придания шероховатости.

Перед нанесением состав необходимо тщательно вымешать до однородной массы. В качестве растворителя используется ксилол или Р-4. Наносить при температуре воздуха от -15^{0}С до +35^{0}С и относительной влажности воздуха не более 80 %.

Срок службы покрытия зависит от способа подготовки поверхности и толщины наносимого слоя.

ИНСТРУМЕНТЫ

Машины воздушного и безвоздушного нанесения, кисть, валик.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Чистку инструмента производят сольвентом или уайт-спиритом.

РАСХОД ГРУНТОВКИ НА ОДНОСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

Расход на однослойное покрытие 250-350 г/кв.м.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания однослойного покрытия до степени 3 при влажности воздуха не более 80% и температуре (20$\pm$2)^{0}С составляет не более 30 минут. При более низкой температуре и влажности более 80% время высыхания соответственно увеличивается.

ЦВЕТ

От светло-серого до серого цвета (оттенок не нормируется).

ООО «ТД РаумПрофи»
153031, г.Иваново, ул. 23-я линия, д.13, стр.19
Тел./факс: (4932) 93-20-32, 38-68-66
www.raum-profie.ru
info@raum-profie.ru

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
Матовая.

СОСТАВ
Суспензия высокодисперсного порошка цинка в растворе высокомолекулярного синтетического полимера.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При окрасочных работах соблюдать меры предосторожности – применять средства индивидуальной защиты (респираторы, перчатки, очки и т.д.). Работы внутри помещения проводить при обеспечении искусственной (местной, общей) или естественной вентиляции. Применение материала возможно только в местах без источников открытого огня и возгорания. Избегать попадания на кожу или в глаза. При попадании на кожу - тщательно промыть мыльной водой, не использовать растворители. При попадании в глаза - промыть чистой водой не менее 10 мин, обратиться к врачу. В случае попадания внутрь – обратиться к врачу.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Грунтовку "Полицинк-011" хранят в плотно закрытой таре в сухом не отапливаемом помещении, вдали от источников возгорания, предохраняя от попадания прямых солнечных лучей и влаги.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

ФАСОВКА
Ведро 25 кг.

УТИЛИЗАЦИЯ
Тару из-под грунтовки упаковывают в полиэтиленовые пакеты и отправляют в мусоросборник.

Представленные данные и рекомендации основаны на нашем многолетнем опыте и знаниях, однако не являются полной гарантией для каждого конкретного случая, т. к. зависят от качества основы, степени осыпаемости и пористости основания, методов обработки и применения.