ООО «ТД РаумПрофи»
153031, г.Иваново, ул. 23-я линия, д.13, стр.19
Тел./факс: (4932) 93-20-32, 38-68-66
www.raum-profie.ru
info@raum-profie.ru

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ЭМАЛЬ ОГНЕЗАЩИТНАЯ ВСПУЧИВАЮЩАЯСЯ
НА ОРГАНИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

ТУ 2313-025-20514586-2012

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СВОЙСТВА
Эмаль предназначена для повышения предела огнестойкости стальных конструкций и сооружений промышленного и гражданского назначения, в т.ч. на объектах лечебно-профилактического, образовательного и развлекательного назначения, эксплуатируемых внутри помещений с неагрессивной или слабоагрессивной средами, а также для наружных работ в условиях климатического воздействия. Для адгезии к металлу и для формирования антикоррозионного покрытия рекомендуется применять грунтовку, например, красно-коричневую грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-82). Эмаль соответствует требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Эмаль готова к применению. Перед применением тщательно перемешать. Подготовка металлических конструкций к нанесению производится в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии». На подготовленную загрунтованную поверхность наносят эмаль с межслойной сушкой каждого слоя не менее 24 часов. Краску наносят кистью, валиком или распылением. Более подробную информацию смотрите в инструкции по применению.

ИНСТРУМЕНТЫ
Кисть, валик, распылитель.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

РАСХОД ЭМАЛИ
Расход эмали зависит от приведенной толщины металла и группы огнезащитной эффективности.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Время высыхания однослойного покрытия составляет 24 часа при температуре 20^{0}С и относительной влажности воздуха не более 80 %. При более низких температурах время высыхания увеличивается.
Нанесение последующих слоев допускается после полного высыхания предыдущего.

ООО «ТД РаумПрофи»
153031, г.Иваново, ул. 23-я линия, д.13, стр.19
Тел./факс: (4932) 93-20-32, 38-68-66
www.raum-profie.ru
info@raum-profie.ru

ЦВЕТ

КОЛЕРОВКА

СОСТАВ
Акриловое связующее, диоксид титана, интумесцентный комплекс, целевые добавки, растворитель.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При проведении окрасочных работ необходимо тщательно проветривать помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. При попадании на кожу – вытереть ветошью, после этого тщательно промыть водой с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Эмаль хранят в оригинальной упаковке производителя при температуре от -35°С до 35 С°, вдали от прямых солнечных лучей и радиаторов отопления. Избегать установки друг на друга более 2-х ведер, как при транспортировке, так и при хранении.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
Гарантийный срок хранения огнезащитной эмали составляет 12 месяцев со дня изготовления при условии соблюдения потребителя правил транспортирования и хранения. По истечении гарантийного срока хранения применять без лабораторного тестирования не рекомендуется.

ФАСОВКА
Ведро 25 кг.

УТИЛИЗАЦИЯ
Тару утилизировать как бытовые отходы.

Представленные данные и рекомендации основаны на нашем многолетнем опыте и знаниях, однако не являются полной гарантией для каждого конкретного случая, т. к. зависят от качества основы, степени осыпаемости и пористости основания, методов обработки и применения.