ООО «ТД РаумПрофи»
153031, г.Иваново, ул. 23-я линия, д.13, стр.19
Тел./факс: (4932) 93-20-32, 38-68-66
www.raum-profie.ru
info@raum-profie.ru

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ЭМАЛЬ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ «Polytex»

ТУ 2312-024-20514586-2013

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СВОЙСТВА

Полиуретановая эмаль предназначается для окрашивания загрунтованных поверхностей металла, транспортных конструкций, техники для сельского хозяйства, металлических конструкций. Обладает хорошими физико-химическими и декоративными свойствами. Отличается высокой укрывистостью, легко наносится. После высыхания эмаль образует атмосферостойкое покрытие с высокой твердостью. Покрытие эмали имеет ровный блеск, отличную сопротивляемость к ударам, изгибам и иным механическим воздействиям. Устойчива к воздействию воды, индустриального масла, бытовым моющим средствам.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Эмаль тщательно перемешать, при необходимости можно разбавить сольвентом или ксилолом до необходимой малярной вязкости. Наносить кистью, валиком или посредством распыления на тщательно подготовленное загрунтованное основание.

ИНСТРУМЕНТЫ

Наносить кистью, валиком или посредством распыления на тщательно подготовленное основание.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Ксилол, сольвент.

РАСХОД ЭМАЛИ НА ОДНОСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ.

В зависимости от вида нанесения, толщины слоя, состояния подложки и способа нанесения расход эмали может варьироваться от 80 до 120 г на кв. метр.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания эмали при влажности воздуха не более 80 % и температуре 20^0С -8 часов

ЦВЕТ

По каталогу RAL.

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

От матовой до высокоглянцевой.

СОСТАВ

ООО «ТД РаумПрофи»
153031, г.Иваново, ул. 23-я линия, д.13, стр.19
Тел./факс: (4932) 93-20-32, 38-68-66
www.raum-profie.ru
info@raum-profie.ru

Акриловое связующее, отверждаемое полиизоционатным отвердителем, функциональные добавки, пигмент.

ВИД СВЯЗУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
Акриловое связующее, отверждаемое полиизоционатным отвердителем.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Остерегайтесь попадания в глаза и на кожу. Для защиты рук применять резиновые перчатки, одетые поверх хлопчатобумажных. Для защиты глаз использовать специальные очки. При попадании краски на открытые участки тела – немедленно вытереть ветошью, промыть теплой водой с мылом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения.

ФАСОВКА

УТИЛИЗАЦИЯ
Тару утилизировать как бытовые отходы.

Представленные данные и рекомендации основаны на нашем многолетнем опыте и знаниях, однако не являются полной гарантией для каждого конкретного случая, т. к. зависят от качества основы, степени осыпаемости и пористости основания, методов обработки и применения.